



Dellarocca Panama

DELLAROCCHA - DR 650 COLISEO

Fijador, Primer y Sellador Acrílico

DESCRIPCION:

DELLAROCCHA- DR 650 COLISEO es un primer fijador a base de una emulsión 100% acrílica al agua para fijar todos tipos de superficie. Por su gran poder de penetración y adherencia, está indicado para la fijación y sellado de sustratos porosos, pinturas viejas, superficies degradadas de morteros, yeso, hormigón, ladrillo, etc.

APLICACION:

DELLAROCCHA- DR 650 COLISEO es una solución retardante para la preparación de paredes en cemento o en ladrillos rojo antes del repello, pinturas acrílicas y vinílica interior y exterior, pastas. El producto disminuye la absorción por parte del sustrato, mejorando el rendimiento y las características estructurales del mortero utilizado.

DELLAROCCHA - DR 650 COLISEO elimina la necesidad de humidificar las superficies, se propone como el producto ideal en caso de paredes expuestas al viento o temperaturas elevadas.

DELLAROCCHA- DR 650 COLISEO es un fijador que puede ser utilizado como base para puente de adherencia tipo **DELLAROCCHA-DR 350 E GLADIADOR** y **DR 950 NORMAL** Impermeabilizante u otros tipo de materiales que necesita aumentar la adherencia del soporte y regularizar la absorción.

HERRAMIENTA:

DELLAROCCHA- DR 650 COLISEO se aplica con rodillo, brocha o pistola.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Panama

DELLARocca - DR 650 COLISEO

RECOMENDACION:

No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a los 5°C. Remover el contenido del envase. En general han de estar limpias y secas.

Superficies antiguas: eliminar polvo, grasas, salitres, etc. así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.

ALMACENAJE:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

PRESENTACION:

Envase (20 lt) 1 galón (3,78 lt) - ¼ galón (0.946 lt)

RENDIMIENTO:

1 lt. 6/10 m2 depende del tipo de sustrato.

INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones. Con el Primer adhesivo **DELLARocca- DR 650 COLISEO** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

LIMPIEZA:

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Panama

DELLARocca - DR 650 COLISEO

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Líquido	
Color	Blanco / Transparente	
Peso específico	1.00± 0.05 Kg/Lt.	ETAG 004

DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

Rendimiento	1 litro 6 /10 m ²	Depende el tipo de soporte
Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/40°C	ETAG 004
Tiempo de secado	30/60 minutos	EN 1015-9
Viscosidad	24 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48.076)	ETAG 004
COV	COVs 2006/42IIA(h) (48/30) Máx. COVs 30	ETAG 004
Conten maximo COV	Valor limite UE de COV (cat A/a): 75 g/l. (2007); 30 g/l. (2010)	EN 1015-19
pH	5/6 %	

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a