



Dellarocca

DELLARocca - IMPER – DR 840

Pintura de Fondo y Terminación en Base Dispersiones Acrílica y Pigmentos para Interior y Exterior.

DESCRIPCION:

DELLARocca-IMPER- DR 840 especial a todos tipo de soporte Recubrimiento especial formulado con polímeros Acrílicos de alta calidad y extraordinaria resistencia a la intemperie especialmente para recubrir, proteger y realzar la apariencia de las tejas de zinc, de fibrocemento, acero galvanizado, madera y concreto sobre las cuales se adhiere firmemente. Su fórmula está reforzada mediante aditivos que impiden la formación de hongos, algas y moho, de fácil aplicación, rápido secado, **DELLARocca-IMPER- DR 840** es idóneo en la superficie nueva y en la superficie vieja previo específico tratamiento.

APLICACION:

DELLARocca-IMPER-DR 840 Las superficies deben estar secas, libre de corrosión, polvo y suciedades. Sobre paredes y techos de Acero Galvanizados y Zinc alum, habrá que lavarlos previamente con un detergente doméstico para eliminar las suciedades y los aceites que agrega el fabricante, que actúan como anti-adherente. No es necesario protegerlos con pinturas anticorrosivas, debido a que la capa de **DELLARocca- IMPER- DR 840** es suficiente para cuidar el acero que hay debajo de él. En la superficie de teja en fibrocemento solo hay que lavarlos con agua para eliminar el polvo y las suciedades que hay sobre ellos. En presencia de fisuras, buco en la superficie de teja de zinc y de fibrocemento se recomienda resanar aplicando el mismo producto con un refuerzo de malla en tela o en fibra de vidrio sobre la primera capa, dejarlo secar y repetir la accione hasta rellenar la superficie y aplicar una última mano de acabado con el mismo material. Las fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.

CARACTERISTICA APLICATIVA:

Temperatura ambiente: min + 5°C max. + 45°C. Humedad relativa ambiente: max. 90%
Herramienta para la aplicación: rodillo, brocha, pistola.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca

INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con pintura **DELLARocca-IMPER- DR 840** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

RECOMENDACION:

Ante de aplicar el producto **DELLARocca-IMPER- DR 840** es recomendable usar el fijador de polvo a alta penetrabilidad **DELLARocca-TOOL – DR 650** para mejorar la adhesión del soporte y mejorar el consumo del producto. Es aconsejable aplicar el producto en 2 manos. Dejar pasar 3 – 4 horas entre una mano y la otra.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

PRESENTACION:

Envase de 1 galón 3,75 litros – 20 litros

RENDIMIENTO:

1/2 litros x m2. Aprox. a 2 mano.

LIMPIEZA:

Limpieza de la herramienta con agua limpia.

SECADO:

Tiempo aprox. 1 hora al tacto y 24 en profundidad.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a

DELLARocca - IMPER – DR 840

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Líquido - Listo para el uso	
Color estándar	Blanco, Rojo, Verde, Azul, Gris	Otros colores: Carta color Dellarocca
Peso específico	1,05 kg/litro +/- 0,5%.	

DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

Tipo de dispersión	Acuosa - Acrílico	
Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/45°C	ETAG 004
pH	8-9	EN 1015-9
Etiquetado	COVs 2006/42IIA/(h) (48/30) Máx. COVs 30	ETAG 004
Conten máximo COV	Valor límite UE de COV cat. A/a): 140 g/l. (2007); 30 g/l. (2010)	EN 1015-19
Tamaño medio de las partículas	Aprox. 0,1 m	EN 1015-10
Viscosidad	65 ± 3 KU a 25 ± 10°C	ETAG 004
Densidad de la dispersión a 23° C	Aprox. 0,94 g/cm ³	ETAG 004
Categoría	No Peligroso No inflamable	

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626