



Dellarocca

DELLARocca - IMPER – DR 850

Fijador, sellador especial a alta resistencia y elasticidad para interior y exterior.

DESCRIPCION:

DELLARocca-IMPER- DR 850 es un fijado impermeable de alta adherencia y elasticidad. Un impermeabilizante para fachadas y barreras de vapor caracterizado por óptima adherencia sobre materiales de cemento, repello, hormigón, zinc, asfaltos, láminas liviana de todo tipo, fachada con pintura existente. Excelente resistencia y fuerte elasticidad son componente contra el agrietamientos, fisura, micro fisura, junta fría, sobre todos tipo de soporte.

Es un producto que rechaza el agua, pero a su vez permite a la pared regular su transpiración evitando la formación de moho. Optimo como sellado de fisuras y grietas y paredes en gris o pintada como sellador universal elastómero ad alta resistencia.

Especial a todos tipo de soporte sea para interior que exterior.

APLICACION:

DELLARocca-IMPER- DR 850 puede ser aplicado sobre las paredes revestidas de repello convencional sobre los cuales se han producido unas micro fisura, fisura o grieta. Para una buena impermeabilización se aconsejan espesores hasta 2 manos con una prima mano sellando bien todas las grietas y las fisuras con brocha hasta rellenar la grieta y la fisura misma y después del secado extender una mano a todas las paredes con rodillo o brocha. Si tales fisuras y grietas o junta fría son muy ancha se puede armar con malla en fibra de vidrio para dar mayor resistencia al soporte impermeabilizado. Se puede usar sobre toping también como barrera a vapor donde permitirás pegar cualquier tipo de mármol o baldosa especial eliminando todo tipo de absorción y todo tipo de mancha del material con agentes impuros.

CARACTERISTICA APLICATIVA:

Temperatura ambiente: min + 5°C max. + 60°C. Humedad relativa ambiente: max. 100%

Herramienta para la aplicación: rodillo, brocha.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca

DELLARocca - IMPER – DR 850

INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con el sellador **DELLARocca-IMPER- DR 850** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto.

Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

RECOMENDACION:

Ante de aplicar el producto **DELLARocca-IMPER- DR 850** es recomendable usar el fijador de polvo a alta penetrabilidad **DELLARocca-TOOL- DR 650** para mejorar la adhesión del soporte y mejorar el consumo del puente de adherencia.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

PRESENTACION:

Envase de 1 galón 3,75 litros – 20 litros

RENDIMIENTO:

3 - 5 m² x litro a 1 mano aprox.

LIMPIEZA:

Limpieza de la herramienta con agua limpia

SECADO:

Tiempo aprox. 1 hora al tacto y 24 en profundidad.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Líquido - Listo para el uso
Color	Blanco transparente
Peso específico	a + 20°C 3.,61 ± 0,10 kg/l

DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Tipo de dispersión	Acuosa - Acrílico	
Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/60°C	ETAG 004
Viscosidad (viscosímetro de Epprecht STV C III, 23° C)	800-1800 mPas	EN 1015-9
Etiquetado	COVs 2006/42IIA/(h) (48/30) Máx. COVs 30	ETAG 004
Conten maximo COV	Valor límite UE de COV cat. A/a): 140 g/l. (2007); 30 g/l. (2010)	EN 1015-19
Tamaño medio de las partículas	Aprox. 0,1 m	EN 1015-10
Viscosidad aparente a 23°C Bloomfiel	48 ± 3 KU a 25 ± 10°C	ETAG 004
Densidad de la dispersión a 23° C	Aprox. 1,04 g/cm3	ETAG 004
Categoría	No Peligroso No inflamable	
Resistencia a la flexión	> 1,2 N/mm2	EN 1015-11
PH	7,0 – 8,0	EN 1015-19
Contenido en sustancia sólida	50% + -1	EN 13501-1
Adhesión >	1,9,0 N/mm2	EN 1542

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a