



Dellarocca Restauri Panama

DR - ITAFIX MALLA FIBRA VIDRIO

Malla de Fibra de Vidrio Certificada Preparada con Tratamiento Antialcalino Para Capas Protectoras y Membranas Impermeabilizantes Reforzadas

DESCRIPCION:

DR - ITAFIX es una malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino, preparada, adecuada para reforzar las capas niveladoras aplicadas en yesos, hormigón o sistemas de aislamiento térmico y para reforzar las membranas impermeabilizantes. La inserción de la red dentro de los productos mejora en gran medida la resistencia al impacto y contrarresta las tensiones superficiales debido a la contracción higrométrica del producto o el choque térmico, evitando así la formación de grietas y grietas.

APLICACION:

DR - ITAFIX POR SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ALISADO REFORZADO ahogado dentro de la primera capa de nivelación, de arriba a abajo, la malla de refuerzo en fibra de vidrio preparada y certificada, con tratamiento anti-álcali, teniendo cuidado de hacer superposiciones entre las tiras de al menos 5 - 10 cm. La presencia de las franjas laterales facilita el posicionamiento correcto durante la superposición entre un rollo y otro. Ahogar la red con la ayuda de una espátula evitando la formación de pliegues. Al final de la fase plástica, aplique una segunda capa de compuesto nivelador para uniformar toda la superficie.

En MEMBRANAS IMPERMEABLES MEMBRANAS IMPERMEABLES Completamente ahogadas dentro de la primera capa de membrana impermeabilizante, la malla de refuerzo **DR - ITAFIX** en fibra de vidrio preparada y certificada, con tratamiento anti-álcali, cuidando hacer superposiciones entre las tiras de al menos 5 - 10 cm. Ahogar la red con la ayuda de una espátula evitando la formación de pliegues. Al final de la fase plástica, aplique una segunda capa de membrana impermeabilizante para uniformar toda la superficie.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Restauri Panama

DR - ITAFIX MALLA FIBRA DE VIDRIO

COMPOSICION:

DR ITAFIX está compuesto por telas de fibra de vidrio de alta calidad, sesgado y resistente a los álcalis.

ALMACENAJE:

Almacene el producto en un lugar seco con temperaturas entre - 10 ° C y + 50 ° C

PRESENTACION:

Rollos 50 ml x 1 ml. = 50 m2.

COLOR:

Blanco.

PESO ESPECIFICO:

90 gr. +- 5% - 155 gr. +-5%

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a





Dellarocca Restauri Panama

DATOS TECNICOS:

Peso tessuto trattato	Tipo	155 gr. \pm 5% g/m ²	
Peso tessuto trattato	Tipo	90 gr. \pm 5% g/m ²	
Dimensione malla		4,0 x 4,5 mm.	
Altezza rotolo		100,0 \pm 1% cm	
Lunghezza rotolo		50,0 \pm 2% cm	
Contenuto combustibile		(LOI) 20,0% \pm 3% della massa	
Allungamento alla rottura in condizioni standar		3,8% / 3,8%	EN 13934-1
Allungamento alla rottura in 5%		NaOH 3,5% / 3,5%	EN 13934-1
Carico di rottura a trazione ordito in condizioni standard		2100 / 2200 N/50 mm Valore Nominale 1900 / 1800 N/50 mm Valore Individuale	EN 13934-1
Carico di rottura a trazione ordito in 5% NaOH		1300 / 1350 N/50 mm valore nominale 1000 / 900 N/50 mm valore individuale	EN 13934-1
Carico di rottura a trazione ordito soluzione 3 iont		1000 / 1000 N/50 mm valore individuale	EN 13934-1
Costruzione ordito		42,0 \pm 5% Fili/10 cm	
Costruzione trama		17,5 \pm 5% Fili/10 cm	

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a