



# Dellarocca

## DELLARocca - TOOL – DR 320

### DESCRIPCION:

**Mortero Adhesivo Universal Acrílico pronto al uso de alta dureza y elasticidad para pegar, terminar superficies y juntas recomendado para sistemas de EPS, láminas de Fibrocemento, Metal cualquier soporte poco absorbente. Para Exterior - Interior**

**DELLARocca-TOOL- DR 320** es un Adhesivo Universal y compuesto universal que brinda suavidad de aplicación. Ideal para unir y terminación tipo pasta para paneles de baja absorción, como láminas de EPS y láminas de fibrocemento y PVC, zinc, materiales de estructuras de acero.

Por su altas características adherentes sirve para aplicar sobre superficies como hormigón de baja absorción mosaico cerámico y recubrimientos plásticos gruesos y vidriosos, recubrimientos minerales, piedras naturales o mármol, soportes pintados, poli estireno o poliuretano, madera (contrachapado marino), yeso cemento tradicional con micro grietas, etc.

En conjunto con malla de fibra de vidrio puede ser aplicado para juntas. Impermeable, compatible para aplicación de acabados para interior y exterior

Producto certificado para uso ETICS de conformidad con la Directiva técnica europea ETAG004, adecuado para su uso en edificios nuevos y existentes.

### COMPOSICION:

**DELLARocca-TOOL- DR 320** es una formulación que consta de una mezcla de resinas acrílicas y agregados de alta pureza para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto.

[www.dellarocccagroup.com](http://www.dellarocccagroup.com)  
[info@dellarocccapanama.com](mailto:info@dellarocccapanama.com)  
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a

## DELLAROCCA - TOOL – DR 320

### APLICACION:

Los sustratos deben estar en buen estado, considérese, libres de polvo y partes inestables. Las superficies deben estar secas y libres de la humedad. Si se aplica sobre superficie lisa, se puede aplicar con llana dentada, de lo contrario agregar producto en el borde perimetral del panel y en forma de puntos garantizando que el 40% de la superficie del panel queda con material adherente

Después de la aplicación verificar que no quedan residuos fuera del panel. El producto viene preparado en un tanque de 5 galones, rellenar las juntas con **DELLAROCCA-TOOL- DR 320** para rellenar los espacio abierto entre juntas, dejar secar el producto una o dos horas y aplicar la primera mano en las juntas con malla de fibra de vidrio (90g. o 150g.) depende del tipo del soporte. Esperar que se seque 120 minutos antes de aplicar la primera mano de acabado.

Debe ser aplicado en un espesor de 1mm para cubrir la malla y el ancho de la malla debe ser desde 10 cm. hasta 15 cm. y la aplicación se puede hacer con llana o espátula, para obtener un óptimo rendimiento no sobresalirse de la malla más de un centímetro por lado.

### RENDIMIENTO:

Revestimiento de Juntas: 130 metro lineal/tanque de 5 gal.

### PRESENTACION:

Envase de 5 galones - Pronto al uso.

### ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

### ADVERTENCIA:

No colocar en temperaturas superiores a los 35/40°C, en superficies inestables o con espesores superiores a los 5 mm. por capa, proteger la superficie de la lluvia.



# Dellarocca

## DELLARocca - TOOL – DR 320

### INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la pasta **DELLARocca-TOOL-DR 320** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.


Mantener fuera del alcance de los niños.

### SUSTANCIAS PELIGROSAS:

Según nuestras experiencias de muchos años y las informaciones que disponemos, la pasta DELLARocca-TOOL-DR 320 no ejerce acción perjudicial para la salud, siempre que se le manipule convenientemente y se emplee según las prescripciones.

[www.dellarocccagroup.com](http://www.dellarocccagroup.com)  
[info@dellarocccapanama.com](mailto:info@dellarocccapanama.com)  
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



## DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

### DELLARocca – TOOL – DR 320

Agua en la pasta	31%	
terminación	40 m2 a medio mm / tanque de 5 gal.	
Temperatura máxima de aplicación	+ 35°/40°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	¾ horas para secado	EN 1015-9
Espesor máximo	3mm por capa	
Adherencia al concreto	≥ 0,5 N/mm2	ETAG 004
Adherencia al EPS	≥ 0,08 N/mm2	ETAG 004
Adherencia al XPS	≥ 0,2 N/mm2	ETAG 004
Resistencia a la compresión	> 4.5 N/mm2 CS III	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	> 2,5 N/mm2	EN 1015-11
Coeficiente de barrera de Vapor	< μ 25	EN 1015-19
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1

## NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

[www.dellarocccagroup.com](http://www.dellarocccagroup.com)  
[info@dellarocccapanama.com](mailto:info@dellarocccapanama.com)  
tel: 209-1626