



Dellarocca

DELLARocca - DR 450 EXTERIOR

Pasta cementicia para el resane de superficies externa y terminación de acabado liso

DESCRIPCION:

DELLARocca - DR 450 EXTERIOR es una pasta diseñada para cubrir las imperfecciones e irregularidades de las superficies externa y también interior, con capacidad poder cubrir espesores, secado rápido, y al mismo tiempo dar un acabado liso y terminación el mismo día.

El producto se puede usar para alisar paredes livianas de yeso y gypsum, fibrocemento, repello convencional y premezclado en gris, losa y muro de hormigón, directamente sobre bloque gris, paneles de todo tipo forma y composición.

El producto permite nivelar, con una pasada, irregularidades del sustrato, de 1 mm. hasta 1 cm. por capa.

Nunca debe aplicarse en soportes inestables e inconsistentes, en soportes tratados con agentes de liberación tipo desencofrante (en este caso utilizar **DELLARocca- DR 650 COLISEO** como fijador antes de aplicar el producto.

COMPOSICION:

DELLARocca- DR 450 EXTERIOR es un estuco en pasta premezclada en polvo a base, cemento blanco, y polvo de mármol, sílice, seleccionado con una dosis de aditivos específicos que mejoran la resistencia, mejora y facilita la aplicación, la adhesión al soporte y sellado de la fachada

VENTAJA:

Resistente e impermeable al agua, de fácil aplicación, óptimo para sellar grietas y fisuras y se puede pintar sin base selladora.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su saco original bien cerrado y cubierto, resguardado de la intemperie y de la humedad.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca

DELLARocca - DR 450 EXTERIOR

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Con la pasta **DELLARocca- DR 450 EXTERIOR** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto.
Entre dichas medidas usar guantes.
En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.
Puede provocar una reacción alérgica.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACION:

DELLARocca- DR 450 EXTERIOR se debe aplicar con la superficie limpia y seca. Cualquier superficie soplada debe ser ligeramente quitada manual o mecánicamente.
El producto debe ser preparado manualmente o mejor con mezclador con agitador de taladro. Un saco **DELLARocca- DR 450 EXTERIOR** de 20kg y añadir 7/8 litros de agua limpia mezclándolo hasta que se obtenga una mezcla homogenizada de 28 kg. Dejar descansar la mezcla por 5 minutos. Aplicar en un tiempo máximo de 120 minutos.
Aplicar la pasta sobre la pared utilizando espátulas o llana, dando una mano vertical y horizontal. Para nivelar el repello, la losa o la superficie interesada para obtener el acabado deseado.
DELLARocca - DR 450 EXTERIOR debe ser aplicado en un mínimo espesor de 1mm hasta 1 cm por mano. Esperar de 60 a 90 minutos depende el espesor antes de aplicar la segunda mano de acabado.

RENDIMIENTO:

0,8 kg/m² a 1 mm de espesor = 25 m² por bolsa.

COLOR/EMPAQUE:

Blanco / en bolsa 20 KG.

ADVERTENCIA:

Evitar aplicar sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, etc.)
Aplicar con un grosor y espesor de 1 mm a un máximo de 1 cm. por capa
Esperar que el producto sea completamente seco antes de lijarlo.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Polvo	
Color	Blanco	
Masa volumétrica del polvo	~ 1.000 kg/m ³	EN 1015-10
Retención de agua de la pasta	47-50 %	

DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Rendimiento	1 saco + 7,0-8,0 l de agua	0.6 -0,7 Kg+1 mm = 1 m ² .
Temperatura máxima de aplicación	+ 40°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	120 min	EN 1015-9
Espesor máximo	1 cm x capa	Hasta 3 cm
Resistencia a la compresión	1,0 N/mm ² CS I	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	0,5 N/mm ²	EN 1015-11
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1
Absorbimiento acústico	NPD	EN ISO 354
Resistencia térmica NPD	1,0 kJ/Kg. K	EN ISO 6946

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a