



Dellarocca

DELLARocca - DR 450 INTERIOR

Pasta especial en polvo alto rendimiento para el resane de superficies internas y terminación de acabado liso.

DESCRIPCION:

DELLARocca- DR 450 INTERIOR es una pasta diseñada para cubrir las imperfecciones e irregularidades de las superficies internas, con capacidad poder cubrir espesores, secado rápido, y al mismo tiempo dar un acabado liso y terminación el mismo día en el cual, se puede pintar directamente.

El producto se puede usar para alisar paredes livianas de yeso y gypsum, fibrocemento, repello convencional y premezclado en gris, losa y muro de hormigón, directamente sobre bloque gris, paneles de todo tipo forma y composición. El producto tiene propiedad anti hongo.

El producto permite nivelar, con una pasada, irregularidades del sustrato, de 1 mm. hasta 2 cm. por capa

Nunca debe aplicarse en soportes externos, en soportes inestables e inconsistentes, en soportes tratados con agentes de liberación tipo desencofrante (en este caso utilizar **DELLARocca - DR 650 COLISEO** como fijador antes de aplicar el producto.) Reemplaza cualquier tipo de pasta romeral

COMPOSICION:

DELLARocca- DR 450 INTERIOR es un estuco en polvo a base de yeso, cemento blanco, micronizados y polvo de mármol Seleccionado con una dosis de aditivos específicos que mejoran la resistencia, mejora y facilita la aplicación y la adhesión al soporte.

VENTAJA:

Resistente al agua y al humedad de fácil aplicación, se puede cargar hasta 2 o más cm. de espesor con una sola mano y de secado rápido, reemplaza cualquier tipo de pasta romeral se puede terminar con el acabado el mismo día, reduce al lijado hasta el 95% y se puede pintar sin base selladora.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su saco original bien cerrado y cubierto, resguardado de la intemperie y de la humedad.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a

DELLARocca - DR 450 INTERIOR

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Con la pasta **DELLARocca- DR 450 INTERIOR** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes. En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACION:

DELLARocca- DR 450 INTERIOR se debe aplicar con la superficie limpia y seca. Cualquier superficie soplada debe ser ligeramente quitada manual o mecánicamente. El producto debe ser preparado manualmente o mejor con mezclador eléctrico. Un saco de **DELLARocca- DR 450 INTERIOR** añadir 9 litros de agua limpia mezclándolo hasta que se obtenga una mezcla homogenizada de 34 kg. Dejar descansar la mezcla por 5 minutos. Aplicar en un tiempo máximo de 120 minutos. Aplicar la pasta sobre la pared utilizando espátulas o llana, dando una mano vertical y horizontal. Para nivelar el repello o la losa para obtener el acabado deseado. **DELLARocca- DR 450 INTERIOR** debe ser aplicado en un espesor mínimo de 1mm hasta 2 cm por capa. Esperar de 30 a 90 minutos depende el espesor antes de aplicar la segunda mano de acabado.

RENDIMIENTO:

0.9 kg/m² a 1 mm de espesor 30 m² por bolsa

COLOR/EMPAQUE:

Blanco bolsa 25 KG.

ADVERTENCIA:

Evitar aplicar sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, etc.) Esperar que el producto sea completamente seco antes de lijarlo.



Dellarocca

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Polvo	
Color	Blanco	
Masa volumétrica del polvo	~ 900 kg/m ³	EN 1015-10
Retención de agua de la pasta	52-60 %	

DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Rendimiento	1 saco + 7,0-9,0 l de agua	1 Kg+1 mm = 1 m ² .
Temperatura máxima de aplicación	+ 40°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	120 min	EN 1015-9
Espesor máximo	2 cm x capa	Hasta 6/10 cm
Resistencia a la compresión	5,0 N/mm ² CS III	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	2,0 N/mm ²	EN 1015-11
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1
Absorbimiento acústico	NPD	EN ISO 354

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a