

DELLARocca - TOOL – DR 520 BASE COAT

Mortero Premezclado Cementicio de Alto Poder Adhesivo

DESCRIPCION:

DELLARocca-TOO – DR 520 BASECOAT es un premezclado de cemento mineral con alto poder adhesivo, listo para usar para aplicaciones manuales o mecanizadas. El producto promueve la adhesión de la mezcla en paredes viejas, paneles en fibrocemento en paredes mixtas, ladrillo, piedras, hormigón y en general en sustratos minerales lisos y poco absorbentes.

COMPOSICION:

DELLARocca-TOOL- DR 520 BASECOAT es un producto premezclado con aglomerantes hidráulicos especiales, agregados de piedra caliza seleccionados y dosificados adecuadamente y aditivos específicos que mejoran la calidad del producto en términos de trabajabilidad y adhesión a los sustratos.

APLICACION:

DELLARocca-TOOL- DR 520 BASECOAT puede aplicarse mediante proyección mecánica utilizando máquinas de enlucido para productos premezclados o de forma manual. Los sustratos a tratar deben ser homogéneos, estables, consistentemente limpios, libres de partes débiles, polvo, eflorescencias salinas, aceites, grasas, ceras, residuos de procesos anteriores, etc. Si es necesario, realice una limpieza preventiva del sustrato mediante lavado a presión. Para aplicaciones manuales, mezcle el producto agregando aproximadamente 4.5-5.5 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg en una mezcladora de cemento. Ponga la cantidad correcta de agua en el mezclador de concreto, luego agregue el producto en polvo. Mezcle el producto durante aproximadamente 4-5 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Aplique el producto con una llana como una mezcla tradicional. El producto mezclado se puede usar dentro de los 90 minutos de haberlo mezclado con agua. Aplique el producto asegurándose de cubrir todos los sustratos a tratar. Deje la capa de producto aplicada en bruto, evitando nivelarla, para aumentar y crear un mejor agarre físico para la capa posterior. La aplicación del material debe llevarse a cabo entre 24 horas desde el final de la colocación de la capa protectora.



Dellarocca

DELLARocca - TOOL – DR 520 BASE COAT

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Con la pasta **DELLARocca-TOOL- DR 520 BASE COAT** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA:

No colocar en temperaturas superiores a los 35°C, a altas temperaturas se recomienda humedecer uniformemente el sustrato con agua antes de aplicar el yeso. Evite la aplicación en sustratos congelados, polvorientos, inestables e inconsistentes. Realizar espesores del producto de 1 a 10 mm. por capa. Proteja el producto aplicado de la lluvia y el secado rápido durante las primeras 24 horas después de la instalación.

RENDIMIENTO:

2,7 kg por m² por 1,5 mm de espesor.

COLOR:


Gris.

EMPAQUE:

Bolsa 25kg.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a





Dellarocca

DELLARocca – TOOL – DR 520 BASE COAT

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Polvo	
Color	Gris	
Masa volumétrica del polvo	~ 1570 kg/m ³	EN 1015-10

DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Agua en la pasta	18-22%	
Rendimiento	1 saco 5 -6 L. de agua	
Temperatura máxima de aplicación	+ 35°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	90 min	EN 1015-9
Espesor máximo	10 mm por capa	
Volumen de masa húmeda	~ 1700 kg/m ³	EN 1015-6
Volumen de masa seca	~ 1400 kg/m ³	EN 1015-10
Adherencia al concreto	≥ 0,15 N/mm ²	ETAG 004
Hidrófugo	W0	EN 1015-18
Resistencia a la compresión	> 6,0 N/mm ² CS III	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	> 2,0 N/mm ²	EN 1015-11
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a