



Dellarocca

DELLARocca - TOOL – DR 600 FIX

Mortero Adhesivo Universal Predosificado para Pegar y dar Terminación de Superficie para Sistemas de EPS y Láminas de Fibrocemento.

DESCRIPCION:

DELLARocca-TOOL- DR 600 FIX es un Adhesivo Universal y compuesto universal que brinda suavidad de aplicación. Ideal para unir y terminación tipo pasta para paneles de baja absorción, como láminas de EPS y láminas de fibrocemento.

Por su altas características adherentes sirve para aplicar sobre superficies como hormigón de baja absorción mosaico cerámico y recubrimientos plásticos gruesos y vidriosos, recubrimientos minerales, piedras naturales o mármol, soportes pintados, poli estireno o poliuretano, madera (contrachapado marino), yeso cemento tradicional con micro grietas, etc. No se puede usar sobre yeso o sustratos en revestimientos orgánicos inconsistentes, degradados o con tiza, en sustratos tratados con agentes protectores repelentes al agua de siloxano o sobre sustratos grasos, tratados con ceras o agentes de liberación de forma plantas, superficies sujetas a humedad creciente debido a la capilaridad. Producto adecuado para su uso en edificios nuevos y existentes

COMPOSICION:

DELLARocca-TOOL- DR 600 FIX es una formulación que consta de cementos particulares, agregados seleccionados y específicos aditivos para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Con el mortero adhesivo **DELLARocca-TOOL- DR 600 FIX** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

www.dellaroccagroup.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a

DELLARocca - TOOL – DR 600 FIX

APLICACION:

DELLARocca-TOOL- DR 600 FIX Como Adhesivo de Láminas EPS
Los sustratos deben estar en buen estado, considérese, libres de polvo y partes inestables. Las superficies deben estar secas y libres de la humedad.

Si se aplica sobre superficie lisa, se puede aplicar con llana dentada, de lo contrario agregar producto en el borde perimetral del panel y en forma de puntos garantizando que el 40% de la superficie del panel queda con material adherente

Después de la aplicación verificar que no quedan residuos fuera del panel. Mezcle la bolsa de 25 kg de **DELLARocca-TOOL- DR 600 FIX**, con 6 a 7 litros de Agua limpia y mezclar con agitador de taladro hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos. Dejar reposar por 5 min y remuévala suavemente antes de usar.

Una vez colocados los paneles, verifique el posicionamiento correcto y a nivel de los mismos.

Una vez que los paneles están colocados, se procede a la terminación mediante la aplicación de **DELLARocca-TOOL- DR 600 FIX**, a un espesor de 3 mm y colocando malla de refuerzo de fibra de vidrio de 4x4mm. de 150gr. Las superficies de malla deben tener una súper posición de 10 cm entre las mismas.

El terminado tipo acabados se puede hacer tipo capa fina o gruesa de la misma línea DELLARocca-TOOL- y se hace en una segunda capa.

RENDIMIENTO:

Adherente: 3,0 a 5,0 kg por m².
Terminación 3,0 a 4 kg por m²

COLOR Y EMPAQUE:

Gris/Blanco - Bolsa 25 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su saco original bien cerrado y cubierto, resguardado de la intemperie y de la humedad.

ADVERTENCIA:

Evitar aplicar sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, etc.)
Aplicar con un grosor y espesor de 1 mm a un máximo de 1 cm. por capa
Esperar que el producto sea completamente seco antes de lijarse.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Polvo	
Masa volumétrica del polvo	1250kg/m ³	ETAG 004
Retención de agua de la pasta	94%	ETAG 004

DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Agua en la pasta	26-28%	
Rendimiento	1 saco 25 kg + 6,5-7,0 ℓ de agua	
Temperatura máxima de aplicación	+ 35°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	120 min	EN 1015-9
Espesor máximo	5 mm	
Volumen de masa húmeda	~ 1550 kg/m ³	EN 1015-6
Volumen de masa seca	~ 1300 kg/m ³	EN 1015-10
Adherencia al concreto	≥ 0,5 N/mm ²	ETAG 004
Adherencia al EPS	≥ 0,08 N/mm ²	ETAG 004
Adherencia al XPS	≥ 0,2 N/mm ²	ETAG 004
Resistencia a la compresión	> 6,0 N/mm ² CS III	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	> 2,0 N/mm ²	EN 1015-11
Coefficiente de barrera de Vapor	< μ 25	EN 1015-19
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a