



# Dellarocca Panama

## DELLARocca - DR MICROCEMENTO

### Pasta en polvo a base cementicia natural

#### DESCRIPCION:

**DELLARocca - DR MICROCEMENTO** es una pasta en polvo a base de cemento y árido seleccionados para revestir sobre un soporte firme y consistente.

Su función es utilizada para renovar suelos y paredes existentes sea interior o exterior, nunca debe aplicarse en soportes inestables o inconsistentes, en soportes tratados con agentes de liberación tipo desencofrante (en este caso utilizar **DELLARocca- DR 650 COLISEO** como fijador antes de aplicar el producto.

#### COMPOSICION:

**DELLARocca- DR MICROCEMENTO** es un estuco en pasta premezclada en polvo a base de cemento blanco, o gris y polvo de mármol, sílice, seleccionado con una dosis de aditivos específicos que mejoran la resistencia, mejora y facilita la aplicación, la adhesión al soporte y sellado de la fachada.

#### VENTAJA:

Resistente e impermeable al agua, de fácil aplicación y acabado liso o extraliso.

#### ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y cubierto, resguardado de la intemperie y de la humedad.

[www.dellarocccagroup.com](http://www.dellarocccagroup.com)  
[info@dellarocccapanama.com](mailto:info@dellarocccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



# Dellarocca Panama

## INFORMACION DE SEGURIDAD:

Con la pasta **DELLARocca- DR MICROCEMENTO**: se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.  
En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.  
Puede provocar una reacción alérgica.  
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

## APLICACION:

**DELLARocca- DR MICROCEMENTO**: realizar la mezcla hasta formar una pasta con buena fluidez y aplicar con llana. Serán necesarias 2 manos de producto por un espesor aproximado de 1 mm cada capa. La terminación se realizará con una llana metálica hasta dar el efecto deseado. Es necesario el lijado intermedio entre cada mano para asegurar una buena terminación, solo se podrá trabajar la segunda capa después del completo secado de la primera mano. Este sistema no nivela soportes, debido a su espesor. Los soportes deben estar alisados o nivelados, salvo juntas o imperfecciones que puedan cubrirse o nivelarse con **DR 450 exterior** o similares.

## RENDIMIENTO:

1.6 kg/m<sup>2</sup> a 1-2 mm de espesor = 13/15 m<sup>2</sup>

## COLOR/EMPAQUE:

Blanco / Gris Tanque Plástico 20 Kg.

## ADVERTENCIA:

Evitar aplicar sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, etc.)  
Aplicar con un grosor y espesor de 1 mm a un máximo de 1 cm. por capa  
Esperar que el producto sea completamente seco antes de lijarlo.

[www.dellarocccagroup.com](http://www.dellarocccagroup.com)  
[info@dellarocccapanama.com](mailto:info@dellarocccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



# Dellarocca Panama

## DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Polvo	
Color	Blanco - Gris	
Masa volumétrica del polvo	~ 1.000 kg/m <sup>3</sup>	EN 1015-10
Retención de agua de la pasta	41-46 %	

## DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Rendimiento	1 tanque 20 Kg + 7,0-8,0 l de agua	1,6 Kg +1-2 mm = 1 m <sup>2</sup> .
Temperatura máxima de aplicación	+ 40°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	120 min	EN 1015-9
Espesor máximo	1 – 2 mm x capa	
Resistencia a la compresión	1,1 N/mm <sup>2</sup> CS I	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	0,6 N/mm <sup>2</sup>	EN 1015-11
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1
Absorbimiento acústico	NPD	EN ISO 354
Resistencia térmica NPD	1,0 kJ/Kg. K	EN ISO 6946

## NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

[www.dellaroccagroup.com](http://www.dellaroccagroup.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a