



Dellarocca Restauri Panama

DELLARocca - PAINT – DP 115 B-2

Pintura recubrimiento de Poliuretano base agua

DESCRIPCION:

DELLARocca- PAINT- DP 115 B2 : Pintura de dos componentes formulada con resinas acrílica de alta calidad base agua de última generación con bajo peso molecular. Adecuado para dar a los pisos y superficies de cemento un alto grado de dureza y resistencia tanto a los agentes químicos como a la tiza natural del cemento, también resiste el paso continuo de carretillas de carga, por lo que puede considerarse la solución ideal para pintar pisos industriales en general y también para entornos destinados al almacenamiento y procesamiento de productos alimenticios (por ejemplo, lecherías, mercados, lo que se indica gracias a la ausencia total de escapadas e higiene absoluta), deportivos y civiles (tiendas, cines, salas de espectáculos, etc.), piscinas de hormigón, piscinas.

RECOMENDACIONES:

DELLARocca- PAINT- DP 115 B-2 : Se recomienda, en la medida de lo posible, eliminar la grasa y el polvo del soporte a tratar antes de aplicar, en particular si se trata de morteros preexistentes y / o esmaltes epoxi.

Componente A 100– Componente B 20 :

1.00 partes Componente A :

0.2 partes Componente B :

Agregar el componente B en el componente A y mezcle con una herramienta especial perfectamente seco y libre de contaminantes.

Tiempo de vida de la mezcla es de 1 a 2 horas (25°C).

Requiere dos manos de aplicación, tiempo para la segunda mano debe ser después de 24 horas.

Máxima resistencia se logra entre 7 a 8 días.

APLICACIÓN:

PRESENTACION:

Paquetes Componente A: 20 Kg; 5 Kg

Paquetes Componente B: 4 Kg; 1 Kg

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Restauri Panama

DELLARocca - PAINT - DP 115 B-2

ALMACENAJE:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 40°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la pintura **DELLARocca - PAINT - DP 115 B-2** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

RENDIMIENTO:

7/8 m²/ Kg / 1 mano, en función de la absorción y textura del soporte

HERRAMIENTAS:

Brocha / Rodillo / Pistola

LIMPIEZA:

Limpiar los utensilios con solvente (aguarras, trementina) inmediatamente después de su uso.

www.dellaroccagroup.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Restauri Panama

DATOS DEL PRODUCTO:

Vehículo	Emulsión 100% poliuretano base agua	
Color	incolore	
Peso específico* (Kg/L)	1.120÷1.130	ETAG 004
Viscosidad	55 ± 3 KU a 25 ± 10°C	UNE 48076
Contenido Max. COV	Valor límite UE de COV 50/gL (2007)- 30 gl. (2010)	
pH	7-8	
Resa teórica (m ² /Kg)	5 / 6 m ²	

DATOS TÉCNICOS DE LA APLICACIÓN:

Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/40°C
Tiempo de secado al tacto	5/6 horas
Repintado	A partir de las 12 horas
Residuo seco* (%):	63÷66
Etiquetado	No peligroso No inflamable

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a