



Dellarocca Restauri Panama

DELLARocca - DR- PEGAFLEX-PLUS

Mortero adhesivo de alta adherencia para porcelanato, mármol y cerámica.

DESCRIPCION:

DELLARocca- DR- PEGAFLEX- PLUS: es un mortero adhesivo monocomponente de alta adherencia en polvo a base de copolímeri acrílici que brinda suavidad de aplicación. Ideal para pegar porcelanato, mármol y cerámica y otras piezas de baja absorcion. Compuesto con arena especifica con tamaño de particula calibrada, e inerte micronizado, especifico, apositamente estudiado para pegar estos tipos de baldosas. De baja o sin absorción . Producto adecuado para uso interno y externo en todo tipo de construccion nuevos y existentes.

COMPOSICION:

DELLARocca- DR- PEGAFLEX-PLUS es una formulación que consta de cementos particulares, agregados seleccionados y específicos aditivos polímeros reforzado para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Con el mortero adhesivo **DELLARocca- DR- PEGAFLEX-PLUS** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.
En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.
Puede provocar una reacción alérgica.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños.
El pegamento cumple con la norma ANSI- A-118,1

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Restauri Panama

DELLARocca - DR PEGAFLEX-PLUS

PREPARACION Y APLICACION:

DELLARocca- DR PEGAFLEX-PLUS

Como Adhesivo de los sustratos deben estar en buen estado, considérese, libres de polvo y partes inestables. Las superficies deben estar secas y libres de la humedad.

Usar una llana dentada de acuerdo al tipo de pieza que desee aplicar). Agregar a un saco de 20kg de **DR-PEGAFLEX-PLUS** en 4 /5 lts, de agua limpia y mezclar con taladro a baja velocidad, hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos. Reservar de 2 a 3 min antes de usar el producto. Extender el producto en un primer recubrimiento sobre la superficie deseada utilizando el lado liso de la espátula y proceder a la aplicación del espesor del producto utilizando la espátula del lado dentada, mueva la pieza en dirección contraria al llaneo.

Coloque la baldosa con moderada presión antes que el mortero forme una película seca en su superficie. Si esto sucede simplemente retire la baldosa y la mezcla reemplazando con otra fresca. Limpie las manos, herramientas y el exceso de mortero de las piezas con agua, mientras el material este húmedo.

RENDIMIENTO:

Formato pequeño de 3-4 kg por m2, formato normal 4 a 5 kg por m2

COLOR Y EMPAQUE:

Gris - saco 20 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su saco original bien cerrado y cubierto, resguardado de la intemperie y de la humedad.

ADVERTENCIA:

Evitar aplicar sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, etc.) Aplicar con un grosor y espesor a un máximo de 1 cm. Untar tanto en piso y baldosa para una mayor adhesión en los formatos grande.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Restauri Panama

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Polvo Gris	
Agua en mezcla	32-34 %	ETAG 004

DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Rendimiento	Formato pequeño de 3-4kg por m2, formato normal 4 a 5 kg por m2	Medida promedio dependiendo del soporte.
Temperatura máxima de aplicación	+ 38°C	
Tiempo de trabajabilidad	120 min	
Espesor máximo aplicativo	10 mm	
Adhesión a tracción inicial	1.7 N/mm2	EN 1348
Adhesión a tracción después de envejecimiento térmico	1.9 N/mm2	EN 1348
Adherencia al concreto	≥ 2,0 N/mm2	EN 1348
Tiempo para transitar	48 hrs	
Tiempo para rellenar juntas	24 a 48 hrs	
Resistencia a la compresión	> 6,0 N/mm2 CS III	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	> 2,0 N/mm2	EN 1015-11
Coefficiente de barrera de Vapor	< μ 23	EN 1015-19
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a