



# Dellarocca Panama

## DELLARocca - DR 325 MICROCEMENTO EN PASTA

Resina en pasta para pisos interior y exterior

### DESCRIPCIÓN:

**DELLARocca - DR 325** es un sistema de pavimento de resinas mono componente de alta resistencia que se instala para uso deportivo, industrial, edificios y casas privada, principalmente sobre losas de hormigón o aglomerado cementicio o panel liviano, de bajo mantenimiento y larga durabilidad.

De fácil aplicación, con llana metálica o espátula con una primera capa de 2 mm. y a discreción del tipo de soporte se puede aplicar una malla de fibra de vidrio de 90 o 150 gr. para dar más resistencia al soporte y para sellar grieta o junta en los casos que necesite. Dejar secar la primera mano 4 horas hasta 8 horas y terminar la aplicación con una segunda mano más fina para sellar totalmente el soporte. Dejar secar otras 8 hora y lijar todo el pavimento con una lijadora eléctrica hasta darle el acabado liso y homogéneo. Aspirar y limpiar bien el soporte e imprimir el pavimento con una mano de resina Uretano con rodillo y dejarlo secar 24 horas por el tráfico peatonal y 72 horas para otro tipo de tráfico más pesado.


Producto certificado para uso ETICS de conformidad con la Directiva técnica europea ETAG004, adecuado para su uso en edificios nuevos y existentes.


### COMPOSICIÓN:

**DELLARocca - DR 325** es una formulación que consta de una mezcla de resinas acrílicas y agregados de alta pureza para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel. 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a





# Dellarocca Panama

## DELLARocca - DR 325

### APLICACIÓN:

**DELLARocca - DR 325** El soporte debe ser sólido, firme y sano, sin partes mal adheridas, lechadas superficiales y lo más uniforme posible, nivelado, con las pendientes adecuadas para la evacuación del agua de lluvia, sin depresiones que puedan dar lugar a charcos. No debe existir humedad ascendente por capilaridad.

Debe ser un soporte cohesivo y compacto con una adherencia por tracción mínima de 1,5 MPa. Para la preparación de la superficie de hormigón realizar un desbastado superficial en seco para eliminar lechadas y conseguir un poro abierto, mediante pulidora industrial equipada con disco de desbaste y aspirar, efectuando el desbaste en dos pasadas cruzadas 90°, desbastando un espesor pequeño y uniforme en cada una. Finalmente, aspirar el polvo y las partículas sueltas. La superficie debe estar limpia, libre de polvo, pinturas anteriores, eflorescencias, sales, grasas, aceites, desencofrantes, agentes de curado, etc., u otras sustancias que pudieran afectar a la adherencia. Antes de aplicar el producto es necesario aplicar una mano de **DR 650 Colisseo** fijador de polvo para obtener un perfecto anclaje

### RENDIMIENTO:

12 m<sup>2</sup> por tanque de 5 galones

### PRESENTACIÓN:

Envase de 5 galones - Pronto al uso.  
Color original: Blanco  
Colores disponibles (Carta color Dellarocca)

### ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

### ADVERTENCIA:

No colocar en temperaturas superiores a los 35/40°C, en superficies inestables o con espesores superiores a los 5 mm. por capa, proteger la superficie de la lluvia.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel. 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



# Dellarocca Panama

## HERRAMIENTA:

Limpieza de herramienta. Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiaran con agua inmediatamente después de su uso. Una vez seco solo puede eliminarse por medio mecánicos.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la pasta **DELLARocca - DR 325** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes y gafas.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.


Mantener fuera del alcance de los niños.

## SUSTANCIAS PELIGROSAS:

Según nuestras experiencias de muchos años y las informaciones que disponemos, la pasta **DELLARocca - DR 325** no ejerce acción perjudicial para la salud, siempre que se le manipule convenientemente y se emplee según las prescripciones.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel. 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a





# Dellarocca Panama

## DELLARocca - DR 325

### DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

Color resina	Blanco	
Adhesión sobre hormigón por tracción directa,	(MPa)	EN 1542
Temperatura máxima de aplicación	+ 35°/40°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	¾ horas para secado	EN 1015-9
Espesor máximo	3mm por capa	
Adherencia al concreto	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	ETAG 004
Adherencia al EPS	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>	ETAG 004
Adherencia al XPS	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup>	ETAG 004
Resistencia a la compresión	> 4.5 N/mm <sup>2</sup> CS III	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	> 2,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1015-11
Coefficiente de barrera de Vapor	< μ 25	EN 1015-19
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1

### NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel. 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a

